



## FAST BARANEK SI

ozdobny tynk siloksanowy baranek do stosowania na zewnątrz

### ZASTOSOWANIE I WŁASNOŚCI

**FAST BARANEK SI** jest wysokiej jakości wodnym ozdobnym tynkiem siloksanowym, przeznaczonym do wykonywania pacą trwałych aplikacji zewnętrznych o fakturze baranka o grubości 1, 1,5 i 2,5 mm. **FAST BARANEK SI** jest tynkiem gotowym do nakładania na wszelkich trwałych i gładkich podłożach występujących w budownictwie, takich jak tynk cementowy, wapienny, zaprawy cementowe, beton, piaskowiec, itp. oraz pokrytych mocno trzymającymi się powłokami malarskimi. **FAST BARANEK SI** oparty jest na wodnej emulsji siloksanowej oraz dyspersji akrylowo-styrenowej. Tworzy powłokę mocno związaną z podłożem, posiadającą, na skutek powierzchniowej hydrofobizacji efekt antyroszeniowy. Powłoka posiada znacznie obniżoną zwilżalność, czyli penetrację wody z substancjami w niej rozpuszczonymi, hamując w ten sposób penetrację brudu niesionego głównie z wodą oraz rozwój mikroorganizmów jak glony i grzyby. Efektem końcowym jest obniżona skłonność do brudzenia się, dając efekt samooczyszczania się powłoki i znakomitą odporność na warunki atmosferyczne.

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być równe, nośne i mocne, chłonne, suche bez spękań i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Nowe tynki cementowo-wapienne należy sezonować 14 dni. Osypujące się podłoża należy przed gruntowaniem właściwym zagruntować środkiem **FAST GRUNT G** jedno lub dwukrotnie do uzyskania właściwej nośności. Podłoża stabilne należy zagruntować jednokrotnie preparatem **FAST GRUNT M**, w kolorze odpowiednim do koloru tynku.

### PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA

**FAST BARANEK SI** nanosi się pacą ze stali nierdzewnej. Zacieranie tynków, szczególnie w jasnych kolorach należy wykonywać pacą plastikową białą. Należy unikać pozostawiania widocznych połączeń, a duże powierzchnie wykonywać w sposób ciągły. Roboty należy prowadzić w temperaturze powyżej +8 °C. Unikać nakładania tynku przy mocnym bezpośrednim nasłonecznieniu - stosować folie lub siatki osłonowe. Powierzchnie nie przeznaczone do aplikacji należy osłonić przed zabrudzeniem.

### CZYSZCZENIE NARZĘDZI

należy umyć wodą natychmiast po użyciu

### WYDAJNOŚĆ

Okolo: **1,70 kg/m<sup>2</sup> przy grubości ziarna 1,0 mm**  
**2,50 kg/m<sup>2</sup> przy grubości ziarna 1,5 mm**  
**3,20 kg/m<sup>2</sup> przy grubości ziarna 2,0 mm**

### PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed zamarznięciem. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.

### DANE TECHNICZNE

Kolor..... **biały oraz kolory zgodne z paletą barw FAST**  
Baza..... **wodna emulsja siloksanowa i dyspersja akrylowo styrenowa**  
Ciężar objętościowy..... **1,80 kg/dm<sup>3</sup>**  
Czas schnięcia..... **około 24 godzin, między zabiegami co najmniej 12 godzin, przy chłodnej i wilgotnej pogodzie zachować dłuższy czas między zabiegami.**  
Temperatura Pracy..... **temperatura podłoża i powietrza co najmniej +8 °C, dotyczy także wysychania**  
Rozcieńczanie..... **rozcieńczać wodą**

### OPAKOWANIE

Wiaderka plastikowe 15 kg.  
Paleta: 660 kg w wiaderkach plastikowych 15 kg (44 szt.)

### NORMY

Aprobata Techniczna ITB – AC 020: AT-15-3513/2005.  
Atest Higieniczny nr 76/779/93/2006 wydany przez Akademię Medyczną w Gdańsku.

### UWAGA

**FAST BARANEK SI** jest tynkiem wodnym. W przypadku dostania się tynku do oka należy obficie przemyć je wodą.

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.

**Składnik systemu ociepleń FAST SA.**