



FAST ZM



universeller Mauermörtel

ANWENDUNGSBEREICH

FAST ZM ist ein gebrauchsfertiger Mauermörtel, der sich besonders zum Mauern von Wandflächen innen und außen eignet. Er ist bei der Renovierungsarbeiten unerlässlich, spart Zeit, die häufig während der Vorbereitung des Mörtels verschwendet wird. Zum Mauern der Porenbetonblocksteine ist der Mörtel FAST GB1 besonders zu empfehlen.

EIGENSCHAFTEN

FAST ZM ist ein gebrauchsfertiges Mineralgemisch mit Zusatz von Plastifiziermitteln. Dank speziell ausgelesener Bestandteile kann der universelle Mauermörtel FAST ZM sowohl im Innen- als auch im Außenbereich angewendet werden. Er ist wasserdicht und frostsicher. Er ist leicht zu verarbeiten und weist gleiche Eigenschaften während der Renovationsarbeiten auf. Der Mörtel charakterisiert sich durch gute Haftfähigkeit, hohen Plastizitätsgrad und sehr gute Festigkeitskenndaten.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Mauermörtel FAST ZM kann auf allen tragenden Mineraluntergründen angewendet werden, die frei von solchen Verschmutzungen, wie Staub, Fett, Bitumen usw. sind. Der Untergrund soll trocken sein. Lose Altanstriche sind unbedingt zu entfernen.

VORBEREITUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Den Sackinhalt mit ca. 4 l sauberem Wasser mit langsamlaufender Bohrmaschine zur gleichmäßigen, knollenfreien Masse anrühren. Auf diese Weise angemachter Mörtel mit der Kelle auf den früher vorbereiteten Untergrund auftragen. Die Mauerelemente leicht andrücken. Bei der Luft- und Untergrundtemperatur zwischen +5°C und +25°C arbeiten.

TECHNISCHE DATEN

Grundeinheit	liter
Mischverhältnisse	Zementgemisch mit Zusatz der Mineralzuschlagstoffen
Mörteldichte nach dem Anmachen mit Wasser	ca. 4 l Wasser je 25 kg Trockenmörtel
Dichte	circa ca. 1,8 kg/dm ³
Verbrauchszeit	circa ca. 2 Stunden godz
Untergrund- und Umgebungstemperatur	von +5 st. C bis +25 st. C
Wasserdichtigkeit der Beschichtung von der Seite der Wasserwirkung	minimal mind. 0,1 kg/(m ² min0,5) MPa
Gehalt des löslichen Chroms VI	nicht mehr als nicht mehr als 0,0002 %
Dicke der Schicht	von 5 mm bis 40 mm
Klasse der Reaktion auf Feuer	Klasse A1
Druckfestigkeit nach 28 Tagen	≥ M10 (mind. 10 MPa) MPa
Biegefestigkeit nach 28 Tagen	≥ Äzber 1,5 MPa

VERPACKUNG

Sack	25 l
------	------

LETZTE AKTUALISIERUNG: 2022-11-28



FAST ZM



universeller Mauermörtel

NORMEN

Hergestellt gemäß: PN-EN 998-2:2004
Das Produkt besitzt das aktuell hygienische Attest.

LAGERUNG

In dicht geschlossenen Verpackungen auf Paletten, trocken, bei der Temperatur zwischen +5°C und +25°C lagern. Innerhalb von 12 Monaten ab Herstellungsdatum verbrauchen.

VORSICHT

In der Katalogkarte empfohlene und angegebene Anwendungsbereiche und die Gebrauchsanweisung des Produktes entbinden den Ausführenden nicht von der Pflicht, die Arbeiten nach den Baukunst- und Arbeitsschutzmaßnahmen auszuführen. P. W. FAST garantiert und haftet für stets gleichbleibend hohe Qualität des Produktes, hat dagegen aber keinen Einfluss auf seine Verarbeitung und Arbeitsbedingungen, unter denen es angewendet wird. Alle technischen Daten wurden unter üblichen Bedingungen gemessen, d.h. bei der Temperatur von +20°C und der Luftfeuchtigkeit von 60%. Unter sonstigen Bedingungen als die obigen kann ein Trocknungszeit Veränderungen erleiden, d.h. verlängern oder abkürzen.

WARNUNG

Reizendes Erzeugnis weist nach der Verfeinerung mit Wasser die alkalische Reaktion auf. Man soll den direkten Kontakt mit der Haut vermeiden, es darf nicht eingeatmet werden, man soll die Augen schützen. Im Falle des Kontaktes mit den Augen, waschen Sie die Augen sofort reichlich mit Wasser aus und lassen Sie sich durch den Arzt beraten. Vor Kindern schützen.

LETZTE AKTUALISIERUNG: 2022-11-28