



Putzmörtel für Renovierungs- und Vollendungsarbeiten

ANWENDUNGSBEREICH

Der Mörtel **FAST ZT** ist ein gebrauchsfertiger Putzmörtel, der sich für Bauarbeiten sowie Renovierungs- und Vollendungsarbeiten eignet. Dank besonders ausgelesener Bestandteile kann er bei Spritzbewurf und Unterputz angewendet werden.

EIGENSCHAFTEN

FAST ZT ist ein gebrauchsfertiges, trockenes Mineralgemisch mit Veredlungszuschlagstoffen. Der universelle Putzmörtel **FAST ZT** kann auf den Putzoberflächen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich angewendet werden. Er ist wasserdicht, frostsicher, leicht zu verarbeiten und charakterisiert sich durch gute Haftfähigkeit und hohen Plastizitätsgrad.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Putzmörtel **FAST ZT** kann auf Untergründen aus Ziegel, Keramikhohlsteinen, Beton, Spanzementplatten sowie auf Gips- und Gipsbetonuntergründen angewendet werden. Der Untergrund muss frei von solchen Verunreinigungen wie Staub, Fett, Bitumen, Reste von alten Farbanstrichen u. ä. sein. Lose Altanstriche, die die Haftfähigkeit des Mörtels schwächen können, sind unbedingt zu entfernen.

VORBEREITUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor dem Auftragen des Mörtels muss die Oberfläche mit etwas Wasser bespritzt werden. Den Sackinhalt mit ca. 4 l sauberem Wasser mit langsam laufender Bohrmaschine oder von Hand zur gleichmäßigen, knollenfreien Masse anrühren. Auf diese Weise angemachter Mörtel mit der Kelle auf den früher vorbereiteten Untergrund auftragen. Den Mörtelüberschuss mit dem Styropor- oder Holzreibebrett entfernen. Den Putz vor dem Trocknen verreiben. Bei der Luft- und Untergrundtemperatur zwischen +5°C und +25°C arbeiten.

TECHNISCHE DATEN

Grundeinheit	liter
Mischverhältnisse	trockenes Mineralgemisch mit Veredlungszuschlagstoffen
Mörteldichte nach dem Anmachen mit Wasser	ca. 4 l Wasser je 25kg Trockenmörtel
Dichte	circa ca. 1,8 kg/dm ³
Verbrauchszeit	circa ca. 2 Stunden godz
Untergrund- und Umgebungstemperatur	von +5 st. C bis +25 st. C
Wasserdichtigkeit der Beschichtung von der Seite der Wasserwirkung	minimal Klasse W2 MPa
Gehalt des löslichen Chroms VI	nicht mehr als nicht mehr als 0,0002 %
Dicke der Schicht	von 5 mm bis 30 mm
Klasse der Reaktion auf Feuer	Klasse A1
Druckfestigkeit nach 28 Tagen	≥ mind. 1,5 MPa

VERPACKUNG

Sack	25 l
------	------

NORMEN

Hergestellt gemäß: PN-EN 998-1:2004
Das Produkt besitzt das aktuell hygienische Attest.

LETZTE AKTUALISIERUNG: 2022-11-28



FAST ZT



Putzmörtel für Renovierungs- und Vollendungsarbeiten

LAGERUNG

In hermetisch verschlossenen Verpackungen, in trockenen Räumen, bei Temperatur zwischen +5°C und +25°C lagern. Innerhalb von 12 Monaten ab Herstellungsdatum verbrauchen.

VORSICHT

Der in der Katalogkarte empfohlene und angegebene Anwendungsbereich und die Gebrauchsanweisung des Produktes entbinden den Ausführenden nicht von der Pflicht, die Arbeiten nach den Baukunst- und Arbeitsschutzmaßnahmen auszuführen. P. W. FAST garantiert und haftet für hohe Qualität des Produktes, hat allerdings keinen Einfluss auf seine Gebrauchsweise und Arbeitsbedingungen, unter denen es angewendet wird. Alle technischen Daten wurden unter üblichen Bedingungen gemessen, d.h. bei der Temperatur von +20°C und der Luftfeuchtigkeit von 60%. Unter sonstigen Bedingungen als die obigen kann ein Trocknungszeit Veränderungen erleiden, d.h. verlängern oder abkürzen.

WARNUNG

Reizendes Erzeugnis weist nach der Verfeinerung mit Wasser die alkalische Reaktion auf. Man soll den direkten Kontakt mit der Haut vermeiden, es darf nicht eingeatmet werden, man soll die Augen schützen. Im Falle des Kontaktes mit den Augen, waschen Sie die Augen sofort reichlich mit Wasser aus und lassen Sie sich durch den Arzt beraten. Vor Kindern schützen.

LETZTE AKTUALISIERUNG: 2022-11-28